


**FILM PLANT DIVISION(FİLM TESİSİ BÖLÜMÜ)**  
**QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT**  
**(KALİTE GÜVENCE BÖLÜMÜ)**

	<b>PACKAGING(AMBALAJ)</b> <b>SPECIFICATION(ÖZELLİKLERİ)</b>	Spec. No. 01
Date :	Stretch Film 500mmx23mic	Page: Page 1 of 1
Reference:		Rev. No. 0

### 1. MATERIAL CONSTRUCTION (MADDE ÖZELLİĞİ)

Stretch 500mmx23mic →	
<b>Standard:</b> Total Thickness = 23 mic+/- 5% (TOPLAM KALINLIK)	Total Grammage = 21.275+/- 5% (TOPLAM GRAMAJ)

### 2. SPECIFICATION (ÖZELLİKLERİ)

	(TEST PPROSEDÜRÜ) TEST PROCEDURE	(TEST SONUCU) TEST RESULT
Grammage (g/sq. m): (Gramaj)	OBK (ASTM D 2673)	21.06 - 22.52
Thickness: (Kalınlık)	OBK	21 - 24
Yield (sq. m/kg): (Verim)	OBK (ASTM D 2673)	44.40 - 47.48
Dimension (mm); Roll Width (Ölçüler) (Rulo Eni)	OBK	500
Elongation @ Break (%) MD: (Uzama) (Kopmak) TD:	OBK (ASTM D 882) OBK (ASTM D 882)	350 400
Haze (Pus)	OBK (ASTM D1003)	1.94
TRANSMITTANCE(Geçirgenlik)	OBK (ASTM D1003)	72.6
MANUAL ELONGATION % (Elle Uzatma)	OBK	290 - 300

### 3.0 Prepared by:

(Hazırlayan)

QA-Film Plant Division (Film Tesisi Bölümü)

### 4.0 CUSTOMER'S COMMENTS/REMARKS:(MÜŞTERİ YORUMLARI)

---

---

---

---